Dobór produktu renowacyjnego Sikkens

1. Z jakiego rodzaju drewna są wykonane elementy stolarskie (okna/drzwi)?

   - Należy impregnować: sosna, świerk, modrzew, meranti*
   - Nie trzeba impregnować: dąb
     * meranti powyżej 450 kg/m3 nie należy impregnować

2. Jaki system lakierniczy jest zastosowany?

   - System lazurujący/transparenty (widać słoje drewna)
   - System kryjący (nie widać słojów drewna) – np. kolory RAL, NCS itd.

3. Pytanie: Łuszczy się farba, czy się nie łuszczy?

   - Łuszczy się: (widoczne jest niepolakierowane drewno)
     Usuwamy farbę do surowego drewna i nakładamy system według wybranej kombinacji z pkt.4.
   - Nie łuszczy się:
     Delikatnie matujemy powłokę (papier ścierny/gąbka o granulacji 200-220) i nanosimy tylko warstwę nawierzchniową: WF9810-04-25 (dawny WF 910) lub WF9810-04-45 (dawny WF 915) lub WF 3310.

4. Dobór systemu:

Kombinacja ww. punktów	lazur	kryjący	lazur	kryjący
Impregnat **x 1**	WP 567 - 2,5 ltr	WP567 - 2,5 ltr	brak	brak
Podkład **x 1**	WP 511 - 1 ltr mieszany na kolor	WP 198 - 1 ltr biel	WP 511 - 1 ltr mieszany na kolor	WP 198 - 1 ltr biel
Nawierzchnia **x 2**	WF9810-04-25 -1 ltr WF9810-04-45-1 ltr mieszany na kolor	WF 3310 - 1 ltr mieszany na kolor - baza B00 lub B01	WF9810-04-25 -1 ltr WF9810-04-45-1 ltr mieszany na kolor	WF 3310 - 1 ltr mieszany na kolor - baza B00 lub B01

5. Odpowiedniki:

Sikkens przemysłowy:	Sikkens renowacyjny:
WV 885 / WF 880	WP 567
WP 177, WP 178, WP168, WP 194	WP 105
WP 560, WP 566	WP 511
WF 960, WF 950, WF 750	WF 910 lub WF9810-04-25 jedwabisty mat
WF 965, WF 955, WF 755	WF 915 lub WF9810-04-45 jedwabisty połysk
WF 382, WF 380	WF 3310

VBH Polska Sp. z o.o.
03-794 Warszawa, Ul. Rzeczna 6
Tel. 22 5152 111
www. simteq.pl
www.vbh.pl