

KARTA TECHNICZNA PENOSIL Premium StoneFix 827

Jednoskładnikowy klej PU do prac ogólnobudowlanych. W porównaniu do zaprawy, PENOSIL Premium StoneFix 827 ułatwia i przyspiesza przeprowadzanie prac murarskich, a jednocześnie pozostawia środowisko pracy wolne od brudu i pyłu. Do użycia tego produktu wystarczy jedno narzędzie – standardowy pistolet do piany. PENOSIL Premium StoneFix 827 tworzy mocną spoinę w ciągu zaledwie 30 minut.

Zakres zastosowania

Produkt może być używany przy budowie nienośnych ścian wewnętrznych a także do sklejanie kawałków drewna, płyt wiórowych i pilśniowych, do przyklejania parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, do kamienia i płytek

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza podczas stosowania może wynosić od -5 ° C do 35 ° C, a temperatura puszek w trakcie użycia powinna wynosić od +5 ° C do +30 ° C. Najlepsze rezultaty uzyskamy przy 20 ° C. Przed użyciem kleju, powierzchnie należy oczyścić z brudu i kurzu.

Instrukcja stosowania

Trzymaj puszkę w pozycji pionowej, zdejmij pokrywę z adaptera . Trzymaj rękojeść pistoletu jedną ręką, a za pomocą drugiej przykręć puszkę. Upewnij się, że pistolet nie jest skierowany w stronę innych osób podczas jego przykręcania. Po przymocowaniu pistoletu, należy wstrząsnąć puszką co najmniej 20 razy, a następnie rozpocząć pracę, trzymając pistolet w pozycji roboczej . Zwilżenie powierzchni przed aplikacją zapewni lepsze wyniki.

Jeśli stosujemy PENOSIL Premium StoneFix 827 przy temperaturze poniżej 5 ° C zaleca równoczesne

używanie PENOSIL Premium Foam Activator. Ilość piany należy regulować za pomocą spustu pistoletu. Przy niskich temperaturach puszkę z produktem należy potrzymać w ciepłym pomieszczeniu lub wodzie. Temperatura powietrza lub wody nie może przekraczać 30°C. Klej można stosować zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych.

Czyszczenie

Nieutwardzony klej można usunąć z powierzchni i narzędzi za pomocą PENOSIL Premium Foam Cleaner, natomiast utwardzony można usunąć mechanicznie, jeśli zmiękczymy go wcześniej środkiem PENOSIL Remover Foam Premium. Ręce, ubrania i pistolet mogą być czyszczone z nieutwardzonej pianki z kleju za pomocą specjalnych ściereczek PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Dane techniczne

Czas zastygnięcia kleju

8 – 15 min.

Całkowite zastygnięcie w temperaturze 23°C

24 godziny

Całkowite zastygnięcie w temperaturze 5°C

72 godziny

Klasa ogniowa utwardzonego kleju

B3

Temperatura zapłonu utwardzonego kleju

400°C

Odporność na temperaturę utwardzonego kleju

długoterminowo: od -40°C do +90°C

krótkoterminowo: od -40°C do +130°C

PENOSIL

www.penosil.com

Krimelte Ltd
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Kolor:

Jasno żółty

Opakowanie:

1000 ml, 12 puszek w kartonie.

Magazynowanie Puszki muszą być przechowywane i przewożone w pozycji pionowej. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przechowywać w +5 ° C do +30 ° C. Puszka nie może być przechowywana w temperaturze powyżej 50 ° C, w pobliżu źródeł ciepła lub na słońcu. Gwarantowany okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu wynosi 12 miesięcy.

Oczyszczanie Po użyciu wyrzucić opakowanie zgodnie z lokalnymi zaleceniami dotyczącymi składowania odpadów.

Bezpieczeństwo Produkt jest łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego i nie palić w trakcie używania. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania. Nosić okulary ochronne rękawice. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Utwardzona pianka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Więcej informacji dostępnych jest na Karcie charakterystyki (SDS).

Uwaga Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji są oparte na badaniach przeprowadzonych przez producenta i są przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na różne możliwości aplikacji, które są poza naszą kontrolą, nie ponosimy odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. Zaleca się, sprawdzenie przydatności produktu w miejscu stosowania.